

A base d'acqua
Riciclabile
Auto isolante
Alta resa
Basso contenuto di VOC
Airless
Certificato

Guarda la scheda sul sito

AMIANT BLOCK PRIMER

PRIMER INCAPSULAMENTO PER AMIANTO CERTIFICATO

rev.04.2025

Prodotto in Italia da

Colorificio Giovanazzi srl

Località Santa Cecilia, 18 38061 Chizzola di Ala TN

39 0464 696 646

Info@giovanazzicolor.it

giovanazzicolor.it

DESCRIZIONE

Sottofondo impregnante all'acqua con ottime proprietà fissative ancoranti ad alta penetrazione specifico come imprimitura nel sistema di incapsulamento (TIPO D) per lastre di cemento-amianto piane o ondulate.

CARATTERISTICHE TECNICHE

L'esposizione prolungata delle lastre di cemento-amianto agli agenti atmosferici quali piogge acide, radiazione solare, sbalzi termici, erosione eolica e di organismi vegetali determinano una corrosione superficiale che consente la liberazione delle fibre di amianto dalla matrice e il loro rilascio nell'ambiente circostante. È ben nota la loro pericolosità per la salute dell'uomo. Per questo motivo la legislatura vieta l'utilizzo e regolamenta i requisiti per una corretta bonifica o per rendere innocuo l'amianto.

Come previsto dal D.M. del 20 agosto 1999 (Gazzetta Ufficiale del 22 ottobre 1999.) Riferimento normativa UNI 10686.

Attestato di conformità per l'inertizzazione di manufatti in cemento amianto rilasciato da GFC CHIMICA in data 23.11.2012

Dispersione acquosa di polimeri acrilici ed elastomerici ad alta penetrazione, con promotori di adesione. Esente da solventi.

PRODOTTO PRONTO ALL'USO

INDICAZIONI DI IMPIEGO	Calcestruzzo, calce, intonaci di cemento con problemi di fessurazioni e crepe; siano queste di tipo capillari (limitate allo strato superficiale dell'intonaco), reticolari (fessure più rilevanti che penetrano più profondamente nell'intonaco), oppure statiche (fessure di assestamento) o di movimento termico (con larghezza compresa fra 0,2 e 2 mm circa) Può essere utilizzato sia all'interno che all'esterno, aderisce bene anche su legno, metallo (opportunamente trattato) e PVC rigido
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO	Eliminare eventuale polvere, togliere grasso ed unto, eventuali parti ammuffite dovranno essere pretrattate con prodotti specifici disinfettanti. Il prodotto non va diluito e si consiglia l'applicazione a spruzzo o con altri sistemi, in modo da non presentare rischi di liberazione di fibre. AMIANT BLOK PRIMER PIGMENTATO è formulato per avere una penetrazione in profondità nel supporto cementizio al fine di consolidarlo, legare le fibre al supporto e costituire la mano di aggancio ideale per il trattamento successivo. È stato formulato in una tinta azzurro per garantire la visione completa della zona trattata.
INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE	Spruzzo (in modo da non presentare rischi di liberazione di fibre)
COLORAZIONE	Azzurro o tinte a richiesta
CONSERVAZIONE	6 mesi nei contenitori originali ben chiusi e stoccati in ambiente coperto, al riparo dalla luce diretta del sole ad una temperatura compresa fra i + 5°C e i + 35°C TEME IL GELO
INDICAZIONI DI SICUREZZA	Vedi la scheda di sicurezza
ESSICCAZIONE	4 ore (dati riferiti a 20°C e 65% di U.R.) i tempi di essiccazione delle idropitture dipendono strettamente dalle condizioni di umidità e di temperatura. Il film di pittura acquista tutte le sue proprietà dopo una settimana circa.

AVVERTENZE

La preparazione della superficie da trattare è di fondamentale importanza. AMIANT BLOCK PRIMER va applicato su fondi asciutti, ben puliti ed esenti da oli, grassi, residui di pitture e altre parti asportabili. Se necessario, provvedere a eliminare ogni traccia di qualsiasi agente inquinante. Una cattiva preparazione compromette l'adesione del prodotto. La pulizia di suddette superfici deve essere valutata caso per caso, secondo lo stato di degrado. È buona norma, durante la pulizia, non disperdere i residui contaminati da amianto nell'ambiente. Quindi bisogna adottare tutte le procedure di bonifica necessarie al recupero e al successivo smaltimento secondo le disposizioni di legge vigenti.

Si raccomanda di eliminare con lavaggio meccanico tutta la polvere, la sporcizia ed eventuali crescite di muffe, muschi, licheni presenti.

Preparazione ed applicazione del prodotto

Al momento di apertura di ogni confezione, mescolare accuratamente il prodotto per eliminare eventuali sedimentazioni. Il prodotto è pronto all'uso, non necessita di alcuna diluizione. Per una eventuale diluizione e per la pulizia degli attrezzi utilizzare acqua.

L'applicazione di AMIANT BLOCK PRIMER va eseguita a spruzzo in maniera da evitare il più possibile l'emissione delle fibre di amianto in aria, ed in casi particolari anche a rullo. Il supporto da trattare deve essere asciutto. La qualità dell'applicazione sarà influenzata dall'attrezzatura, degli equipaggiamenti e strumenti adottati, nonché dalle condizioni ambientali di applicazione, quali temperatura, umidità relativa e presenza di polveri nell'area di applicazione.

Quando si applica il prodotto per la prima volta si raccomanda di eseguire alcuni test preliminari allo scopo di verificare e validare il processo per garantire il miglior risultato sia tecnico che estetico.

Impiego come rivestimento di tipo D (rimozione) la rimozione del manufatto può essere eseguita dopo la completa asciugatura che richiede circa 4 ore in relazione alle condizioni atmosferiche.

ATTENZIONE

Il prodotto è pronto all'uso, non necessita di alcuna diluizione. Per una eventuale diluizione e per la pulizia degli attrezzi utilizzare acqua.

VOCE DI CAPITOLATO

Primer elastomerico incapsulante per superfici in cemento-amianto, per interno ed esterno.

Applicazioni, su superfici in cemento-amianto opportunamente predisposte, di pittura elastomerica incapsulante AMIANT-BLOCK PRIMER, conforme al D.M. 20/08/1999 e alla normativa UNI 10686, idonea per l'incapsulamento di tipo D, idoneo per completare incapsulamento del tipo B (a vista) e C (non a vista). A base di resina acrilica elastomerica, pigmenti coprenti, cariche ed additivi specifici, impedendo il rilascio di fibre nell'ambiente. Il consumo medio è pari a 0,10–0,20 kg/mq, in quantità determinate dall'assorbimento e dalla natura del supporto.

Fornitura e posa in opera del materiale € ..... al mq.

NORME

I dati riportati sono dati medi indicativi relativi alla produzione attuale e possono essere cambiati e aggiornati da COLORIFICIO GIOVANAZZI SRL in qualsiasi momento senza preavviso.

Il Cliente o l'utilizzatore, è sempre tenuto a verificare che la versione della scheda tecnica in sue mani sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e che in ogni caso corrisponda all'ultima versione emessa.

Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.giovanazzicolor.it.

L'acquirente è tenuto a stabilire sotto la propria responsabilità l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

I dati e le notizie sopra riportati, si basano su nostri precisi studi ed esperienze. Poiché le condizioni di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle nostre possibilità di controllo, non possiamo assumerci alcuna responsabilità in relazione ai risultati ottenuti. Si raccomanda in ogni caso di voler esaminare l'idoneità del prodotto mediante prove campione preliminari.

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE

Prodotto in Italia da

Colorificio Giovanazzi srl

Località Santa Cecilia, 18 38061 Chizzola di Ala TN

39 0464 696 646

Info@giovanazzicolor.it

giovanazzicolor.it